

ULZ Leim Normal



Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	ULZ Leim Normal eignet sich hervorragend für die Verleimung von Holz, holzähnlichen verleimungsfähigen Materialien.
Eigenschaften:	- lösemittelfrei - mit langer offener Zeit
Technische Daten:	Brettfugenverleimung: Presstemp. 20°C ca. 20 Minuten Presstemp. 60°C ca. 6 Minuten Hochfrequenzverleimung: ab 30 Sekunden DKS-Flächenverleimung: Presstemp. 60°C ca. 10 Minuten Presstemp. 20°C ca. 60 Minuten Furnieren: Presstemp. 60°C ca. 7 Minuten Montageverleimung: Presstemp. 20°C ab 10 Minuten
Inhaltsstoffe:	Holzleim auf Kunstharz-Dispensionsbasis
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: 0,95 – 1,1 g/cm ³ Viskosität: 9.000 - 15.000 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: 2,8 – 3,6
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 1 Jahr lagerfähig.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter + 10°C verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Eignet sich auf allen Holzarten und Holzwerkstoffen wie z. B. Preßspan-, Hartfaser- und Kunststoffplatten, Furniere, Pappe, Papier, Fertigparkett und Dielen.
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein.
Auftragsverfahren:	Pinsel, Spachtel, Leimroller, Leimauftragsmaschinen, Druckpistole
Verdünnung:	ULZ Leim ist gebrauchsfertig und braucht daher nicht verdünnt werden.
Trockenzeit:	Bei einseitigem Verbrauch, offene Zeit max. 25 Min. Wärme beschleunigt den Abbindeprozeß und verkürzt die offene Zeit.
Verarbeitung:	Den Leim unverdünnt auf beide Werkstücke auftragen und aneinanderpressen.
Ergiebigkeit:	bei einseitigem Leimauftrag ca. 150 – 200g/m ²

Besondere Hinweise

Sicherheitsratschläge

Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 57303 entsorgen.
ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Erstellt: Sept. 2013