

ULZ Außendispersion



Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Die Außendispersion ist eine weiße, matte, hochwetterbeständige, atmungsaktive, Airless spritzbare, sehr hochwertige Außen- und Innenfarbe.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- lösemittelfrei- wasserdampfdurchlässig- spannungsarm- schlagregenbeständig- enorm abriebfest- uv- und alkalibeständig- sehr leicht verarbeitbar
Kenndaten nach EN 13300:	Nassabriebklasse 3 Deckkraftklasse 3, bei einer Ergiebigkeit von ca. 5 m ² / l Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein (<100µ) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: 1,55 g/cm ³ Viskosität: 17.000 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: 8,80
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	eignet sich hervorragend zur Beschichtung von Mauerwerk (Kalksand- und Leichtbetonstein, Ziegel), Klinker, Naturstein, Beton (Leicht-, Gas-, Bims-, Stahl-, Spann- und Sichtbeton). Putz (Gips-, Kalk- und Zementputz). Anwendungsbereiche sind sämtliche Fassaden und Innenwände.
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Risse und Löcher mit einer Außenspachtel oder Riss- u. Füllspachtel ausbessern. Kreidende Oberflächen abwaschen oder abbürsten, saugende und sandende Untergründe mit einem Tiefengrund lösungsmittelfrei vorbehandeln. Neuputze mindestens drei Wochen trocknen lassen.
Auftragsverfahren:	Streichen, Rollen oder Airless-Spritzgerät

Spritzen Airless:	Spritzwinkel: 50°C Düse: 0,53 – 0,63 mm Druck: 150 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.
Verdünnung:	Voranstrich mit max. mit 5-10% Wasser verdünnt verarbeiten. Deckanstrich unverdünnt
Trockenzeit:	Nach ca. 4-5 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überstrichen werden.
Verarbeitung:	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
Ergiebigkeit:	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 5 m ² / l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.
Besondere Hinweise	
-	
Sicherheitsratschläge	
Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt	
Reinigung der Werkzeuge	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
Entsorgung	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 55510 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238	
<small>Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.</small>	
ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860 Erstellt: Februar 2014	