

# ULZ Wand- u. Deckenspachtelmasse gebrauchsfertig



## Produkt-Information

### Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	Spachteln, Ausbessern, Ausplanieren, Verfugen ULZ Wand- und Deckenspachtelmasse ist verwendbar für Untergründe aus Beton, Mauerwerk, Stein, Gasbeton, Kalkputz etc. haftet ausgezeichnet in dünner und dicker Schichtstärke.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- direkt zu verarbeiten</li><li>- schleifbar</li><li>- überstreichbar</li><li>- gebrauchsfertig</li></ul>
<b>Kenndaten nach EN 13300:</b>	Maximale Korngröße: 0,2mm Glanzgrad: matt
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Calciumcarbonat / Füllstoffe und Additive
<b>Farbton:</b>	weiß
<b>Spezifikation:</b>	Spez. Gewicht: 1,75 g/cm <sup>3</sup> Viskosität: ohne Angaben pH-Wert: 12,7
<b>Lagerung:</b>	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

### Verarbeitungshinweise

<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung Verarbeiten.
<b>Geeignete Untergründe:</b>	Alle trockenen, festen, saugfähigen oder schwach saugenden und tragfähigen Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Ytong, Kalkputz, Holz etc. Auch für Flächenverspachtelungen geeignet!  Nicht geeignet für Fußböden, dauerfeuchte Flächen, Glas, Kunststoff, Metall und im Außenbereich.
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Der Untergrund muss staub-, lack-, fett- und ölfrei sein. Die ULZ Wand- und Deckenspachtelmasse kann auf trockenem oder angefeuchtetem Untergrund aufgebracht werden. Ytong sollte unbedingt vorher angefeuchtet werden. Die ULZ Wand- und Deckenspachtelmasse ist chemisch neutral aufgebaut, sodass alle Farben und Kleber verwendet werden können. Behält nach dem Trocknen seine Form.

<b>Auftragsverfahren:</b>	Spachteln oder mit einer Glättkelle
<b>Verdünnung:</b>	ULZ Wand- und Deckenspachtelasse ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Trockenzeit:</b>	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 4 – 6 Stunden. Kann nach dem Trocknen mit Sandpapier geschliffen werden.
<b>Verarbeitung:</b>	Das Material gut aufrühren bis es eine cremige Konsistenz hat, danach mit einer Spachtel oder Glättkelle auftragen. Bei einer Auftragsstärke über 0,5cm bzw. bei größeren Löchern wird empfohlen, in mehreren Vorgängen aufzutragen, wobei auf die jeweils fast trockene Masse die nächste Schicht aufgetragen wird. Beim Spachteln ist zu achten, dass die Struktur dem vorliegenden Putz entspricht (gegebenenfalls aufrauhern). Es empfiehlt sich, nach dem Spachteln mit ULZ Tiefengrund lösungsmittelfrei vor dem Malen oder Kleben vorzustreichen.
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 1,2 kg Spachtelmasse pro m <sup>2</sup> /mm.
<b>Besondere Hinweise</b>	
Bei längerer Lagerung kann das Produkt nach verdicken. Kann aber mit Wasser verdünnt werden und ist so weiter Verarbeitungsfähig.	
<b>Sicherheitsratschläge</b>	
Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt	
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
<b>Entsorgung</b>	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 170 101 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238	
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.	
ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860 Erstellt: Sept. 2013	