

# ULZ Brillantweiss



## Produkt-Information

### Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	Hervorragende, top weiße Dispersionsfarbe für die anspruchsvolle Wand- und Deckenbeschichtung im Wohn- und Arbeitsbereich. Flutschig leicht und zügig zu verarbeiten.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- lösemittelfrei daher umweltschonend</li><li>- emissionsarm</li><li>- weichmacherfrei</li><li>- ausgezeichnetes Deckvermögen</li><li>- wasserverdünnbar und geruchsarm</li><li>- diffusionsfähig</li><li>- gut füllend, dadurch auch für Beschichtungen auf Raufasertapete und rauen Putzflächen geeignet.</li></ul>
<b>Kenndaten nach EN 13300:</b>	Nassabriebklasse 3 Deckkraftklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 6,5 - 7m <sup>2</sup> / l Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein ( <100µ) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Vinylacetat, Ethylen, weichmacherfrei, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
<b>Farbton:</b>	extra weiß
<b>Spezifikation:</b>	Spez. Gewicht: 1,61 g/cm <sup>3</sup> Viskosität: 28.000 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: 8,70
<b>Lagerung:</b>	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 75g/l (2007)/30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

### Verarbeitungshinweise

<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
<b>Geeignete Untergründe:</b>	Putze verschiedener Arten, Gipskarton, Raufasertapeten, Glasfasertapeten, Strukturputzen, Altanstriche auf Dispersionsbasis und Holz usw.
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einer Spachtel restlos entfernen. Risse und Löcher mit ULZ Spachtelmasse ausbessern (Wandspachtelmasse – gebrauchsfertig bzw. Innenspachtel - pulverform). Saugende und sandende Untergründe mit dem

	<p>ULZ Tiefengrund lösungsmittelfrei vorstreichen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher abwaschen oder abbürsten. Neuputze mind. drei Wochen trocknen lassen.</p>
<b>Auftragsverfahren:</b>	Streichen, Rollen oder Spritzen Airless:
<b>Spritzen Airless:</b>	<p>Spritzwinkel: 50°C Düse: 0,53 – 0,63 mm Druck: 150 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.</p>
<b>Verdünnung:</b>	Voranstrich unverdünnt bzw. max. mit 5 - 10% Wasser verdünnt verarbeiten. Deckanstrich unverdünnt.
<b>Trockenzeit:</b>	Nach ca. 4 – 5 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überstrichen werden.
<b>Verarbeitung:</b>	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Farbe ist streichfähig eingestellt. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
<b>Ergiebigkeit:</b>	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 6,5 - 7m <sup>2</sup> / l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.
<b>Besondere Hinweise</b>	
Bei Airless- Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben.	
<b>Sicherheitsratschläge</b>	
Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt	
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
<b>Entsorgung</b>	
<p>Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080 120 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238</p>	
<p><small>Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.</small></p>	
<p>ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860</p>	
Erstellt: Juli 2013	