

# ULZ Grundierung für Mineral- und Kalkfarben



## Produkt-Information

## Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	Kombiniertes Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis zum Verfestigen mineralischer Untergründe und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender Flächen sowie zum Verdünnen von Silikatfarben für den Innen- und Außenbereich.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- lösemittelfrei</li><li>- hohe Eindringtiefe bei optimaler Diffusionsfähigkeit</li><li>- unverseifbar</li><li>- alkaliresistent.</li></ul>
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Kaliwasserglas, Acrylatdispersion, Wasser, Additive
<b>Farbton:</b>	farblos
<b>Spezifikation:</b>	Glanzgrad: o.A. Spez. Gewicht: 1,010 g/cm <sup>3</sup> pH-Wert: 11,3
<b>Lagerung:</b>	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 24 Monate lagerfähig.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 75g/l (2007)/30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC.

## Verarbeitungshinweise

<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind verarbeiten
<b>Geeignete Untergründe:</b>	Kalk- und Zementputze, Kalksandstein und Beton.
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, griffig und lufttrocken sein. Neuputze und Nachputzstellen müssen gut abgebunden sein. Alter fester Putz, an der Oberfläche sandender Putz und alle Mineral- und Silikatfarbenstriche durch kräftiges Abbürsten reinigen und entstauben. Nicht tragfähige Anstriche sowie Sinterhaut entfernen.
<b>Auftragsverfahren:</b>	Streichen und Rollen
<b>Verdünnung:</b>	<u>Grundieren stark saugender Untergründe:</u> 1:1 mit Wasser gemischt auftragen. <u>Grundieren schwach saugender Untergründe:</u> Mischung 1:1:1 aus ULZ Grundierung für Mineral- und Kalkfarben, Wasser und Silikatfarbe.

	<p><u>Verdünnen von ULZ Silikatfarben:</u> 5 – 10% ULZ Grundierung für Mineral- und Kalkfarben zugeben. <u>Verdünnen von ULZ Silikatputzen:</u> ca. 5% ULZ Grundierung für Mineral- und Kalkfarben.</p>
<b>Trockenzeit:</b>	Nach ca. 10 - 12 Std. sind die Räume bei einer Raumtemperatur von 20°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit wieder nutzbar bzw. können überstrichen werden.
<b>Verarbeitung:</b>	Verarbeiten mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste (Naturborsten) gleichmäßig auftragen. Nicht Spritzen, um Eindringvermögen nicht zu beeinträchtigen.
<b>Ergiebigkeit:</b>	Je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes 10m <sup>2</sup> / l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.
<b>Wichtig</b>	
Nicht zu streichende Objektteile (Glas etc.) sorgfältig abdecken. Für Anstriche auf Lack – Dispersionsfarben, Gipsputz sowie Holz PVC nicht geeignet.	
<b>Sicherheitsratschläge</b>	
Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt	
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
<b>Entsorgung</b>	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Sonderabfallschlüsselnr. 52402 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238	
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.	
ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860 Erstellt: Juli 2013	