

# ULZ Innenspachtel



## Produkt-Information

## Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	Die ULZ Innenspachtel ist eine gipsbasierte Füll- und Spachtelmasse für den Innenbereich. Sie ist eine angenehm helle, einfach anzurührende selbsthaftende Innenspachtel in Pulverform. ULZ Innenspachtel ist ökologisch unbedenklich und deshalb für die Verwendung im Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereich besonders geeignet.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- reißt und schrumpft nicht</li><li>- atmungsaktiv</li><li>- feuchteregulierend</li><li>- eignet sich zum Füllen von Rissen, Löchern und Fugen</li><li>- eignet sich zum Spachteln und Modellieren</li><li>- eignet sich zum Kleben von Leichtbau- und Dämmplatten</li></ul>
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Gips, Steinmehl und Zusätze zur besseren Verarbeitung und Haftung
<b>Farbton:</b>	hell
<b>Lagerung:</b>	Lagerfähigkeit ca. 6 Monate. Angebrochene Säcke gut verschließen und alle Säcke trocken und frostfrei lagern.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	entfällt.

## Verarbeitungshinweise

<b>Geeignete Untergründe:</b>	ULZ Innenspachtel ist anwendbar auf mineralischen Untergründen wie Putz, Mauerwerk und Wandbauplatten.
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Lose Teile, alte Leimfarbenanstriche, Tapeten, Schmutz, Fett, Wachs und Trennmittel z.B. Schalöl entfernen. Die Untergründe müssen trocken, saugfähig, fest und staubfrei sein. Glatte Flächen aufrauen, stark saugende Untergründe wie z.B. Gasbeton vornässen, besser grundieren. Wir empfehlen vor dem Arbeitsbeginn eine Benetzungsprobe durchzuführen.
<b>Auftragsverfahren:</b>	Spachteln
<b>Verarbeitung:</b>	5kg ULZ Innenspachtel in ca. 3,1l sauberes Wasser langsam einstreuen. Bei kleineren oder größeren Mengen entsprechend mehr oder weniger Wasser verwenden – oder so viel Innenspachtel einstreuen, bis sich trockene Inseln bilden. Nach ca. 2 Minuten Einsumpfzeit kräftig und intensiv rühren, bis sich das gesamte Pulver gut mit dem Wasser vermischt hat. Mit Spachtel oder Glättkelle aufbringen. Sobald die Masse anfängt zu erhärten ist ein Glätten möglich, dabei die Fläche annässen.
<b>Verarbeitungszeit:</b>	Die angeteigte Spachtelmasse ist ca. 60 Minuten verarbeitbar.
<b>Verbrauch:</b>	ca. 900g Pulver je m <sup>2</sup> und mm Auftragsstärke, jedoch abhängig von der Auftragsart.

**Sonstige Hinweise:**

Verarbeitungstemperatur (Luft und Objekt) über +5°C.  
Bei nicht grundierten, stark saugenden oder auch bei nicht saugenden Untergründen den Untergrund – wie oben erwähnt – vorbehandeln. Keine Haftung auf Glas, Metall und glattem Kunststoff. Die Mindestauftragsstärke sollte 1mm betragen, da es sonst aus physikalischen Gründen zu Abkreidungen kommen kann. Große Löcher sollten vorher gefüllt werden und vor der weiteren Verarbeitung erst aushärten. Vor nachfolgenden Anstrichen ausgebesserte Stellen mit Tiefengrund grundieren. Ein Abtönen mit Trockenpigmenten ist möglich jedoch höchstens bis zu 5% Trockenpigmente gut untermischen. Nur rostfreie Werkzeuge verwenden. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Besondere Hinweise**

-

**Sicherheitsratschläge**

Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt

**Reinigung der Werkzeuge**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

**Entsorgung**

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080112 entsorgen.  
ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf  
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Erstellt: Sept. 2013