

ULZ Küchen- und Badfarbe



Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	ULZ Küchen- & Badfarbe ist eine spezielle Dispersionsfarbe für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bei Feuchträumen. Der ideale Anstrich für alle Räume, die besondere Hygiene erfordern. Sie ist resistent gegen Schimmel- und Pilzbefall, strapazierfähig und besonders gut geeignet für Küchen, Badezimmer, Wasch- und Gewerberäume.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- garantiert hohe Qualität- wasserdampfdurchlässig- atmungsaktiv- besonders Raumlufschonend- lösemittelfrei- abtönbar- wasserverdünnbar
Kenndaten nach EN 13300:	Nassabriebklasse 3 Deckkraftklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 6m ² / l Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein (<100µ) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.
Inhaltsstoffe:	Bindemittel, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: 1,53 g/cm ³ Viskosität: 23.000 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: 8,30
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis.
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile entfernen. Leimfarben und kreidende Untergründe abwaschen. Befallene Flächen mit Ulz Schimmelentferner behandeln. Sandende und saugende Untergründe mit Ulz Grundierung verfestigen.
Auftragsverfahren:	Streichen, Rollen oder Spritzen Airless

Spritzen Airless:

Spritzwinkel: 50°C
Düse: 0,53 – 0,63 mm
Druck: 150 bar
Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.

Verdünnung:

Voranstrich unverdünnt bzw. max. mit 5-10% Wasser verdünnt
Deckanstrich unverdünnt oder max. mit 5% Wasser verdünnt

Trockenzeit:

Oberflächentrocken: nach ca. 4 – 6 Std.
Überstreichbar: nach ca. 8 Std.

Verarbeitung:

Material vor Gebrauch stets gut aufrühren. Rollen, streichen oder airless spritzbar. Die Farbe langsam und im Kreuzgang auf die Wand auftragen, um einen gleichmäßigen deckenden Farbanstrich zu erhalten.

Ergiebigkeit:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 6m²/l pro Anstrich.
Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.

Besondere Hinweise

Bei Airless- Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben.

Sicherheitsratschläge

Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080 120 entsorgen.
ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Erstellt: Sept. 2013