

ULZ Carbibol



Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	ULZ Carbibol ist ein hervorragend neuentwickelter, schadstoffarmer Holzanstrich, der durch besonders umweltschonende Zusammensetzung individuell im Außenbereich eingesetzt werden kann. Eignet sich für Zäune, Pfähle, Tore usw..
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- schadstoffarmer Holzanstrich auf Wasserbasis- individuell einsetzbar im Außenbereich- besonders umweltschonende Zusammensetzung- Atmungsaktiv- geruchsneutral
Kenndaten nach EN 13300:	Nassabriebklasse 3 Deckkraftklasse 1, bei einer Ergiebigkeit von l / 6,5 m ² Glanzgrad: o.A. Maximale Korngröße: o.A.
Inhaltsstoffe:	Kunststoffdispersion, anorganische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Isothiaolinonderivate)
Farbton:	braun
Spezifikation:	pH-Wert: 10,0 – 11,0
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Ideal geeignet für Zäune, Pfähle, Tore usw.
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen. Bei verharzten Holzuntergründen mit Universalverdünnung sorgfältig die Harzrückstände entfernen. Holz, das durch Regen oder Lagerung nasse geworden ist, darf erst behandelt werden, wenn es abgetrocknet ist (Holzfeuchte < 15).
Auftragsverfahren:	Streichen oder Spritzen Airless:
Spritzen Airless:	Spritzwinkel: 50°C Düse: 0,53 – 0,63 mm Druck: 150 bar

	Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.
Verdünnung:	Verdünnbar mit Wasser, jedoch nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt.
Trockenzeit:	Oberflächentrocken: nach ca. 2 Std. Überstreichbar: nach ca. 12 Std.
Verarbeitung:	Vor Gebrauch gut aufrühren. Schutzwirkung wird erst durch zwei- oder mehrmaliges Streichen erreicht.
Ergiebigkeit:	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes l / 6,5 m ² pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.
Besondere Hinweise	
Bei Airless- Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben.	
Sicherheitsratschläge	
Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt	
Reinigung der Werkzeuge	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
Entsorgung	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080 120 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238	
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.	
ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860 Erstellt: Juli 2013	