

# ULZ Wand- und Deckenweiß



## Produkt-Information

### Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	Gut deckende, umweltschonende Innenfarbe zur rationellen Wand- und Deckenbeschichtung für den Wohnbereich bzw. Arbeitsplatz, insbesondere im Objektbereich. Bewährte Malerqualität im preisgünstigen Anwendungsbereich.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- lösemittelfrei, geruchsarm, deshalb umweltschonend</li><li>- emissionsarm</li><li>- gutes Deckvermögen</li><li>- weichmacherfrei</li><li>- wasserverdünnbar</li><li>- gut füllend, dadurch auch für Beschichtungen auf Raufasertapeten und rauen Putzflächen geeignet.</li></ul>
<b>Kenndaten nach EN 13300:</b>	Nassabriebklasse 5 Deckkraftklasse 3, bei einer Ergiebigkeit von 6m <sup>2</sup> / Liter Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein ( <100µ) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Vinylacetat, Ethylen, weichmacherfrei, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
<b>Farbton:</b>	weiß
<b>Spezifikation:</b>	Spez. Gewicht: 1,35 g/cm <sup>3</sup> Viskosität: 18.000 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: 8,5
<b>Lagerung:</b>	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

### Verarbeitungshinweise

<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten.
<b>Geeignete Untergründe:</b>	Alt- und Neuputze, Beton, Kalksandstein, Raufasertapeten, Gispkarton, sowie fest haftende Altanstriche.
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Anstriche und Leimfarbenanstriche vollständig entfernen. Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein. Auf sandenden oder grob porösen Flächen ist ein Grundanstrich mit ULZ Tiefengrund LF vorzunehmen.
<b>Auftragsverfahren:</b>	Streichen, Rollen oder Spritzen Airless:

**Spritzen Airless:**

Spritzwinkel: 50°C  
Düse: 0,53 – 0,63 mm  
Druck: 150 bar  
Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.

**Verdünnung:**

Auf kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Flächen ist ein Grundanstrich mit 5-10% Wasser verdünnt vorzunehmen. Für Schlussanstrich mit ca. 5% Wasser verdünnen.

**Trockenzeit:**

Bei 20°C nach ca. 2 Stunden überstreichbar. Bei kühlen Temperaturen verlängert sich die Durchtrockenzeit.

**Verarbeitung:**

Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.

**Ergiebigkeit:**

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 6m<sup>2</sup>/l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.

**Besondere Hinweise**

Bei Airless- Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben. Aerosol nicht einatmen.

**Sicherheitsratschläge**

Siehe Sicherheitsdatenblatt

**Reinigung der Werkzeuge**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

**Entsorgung**

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080120 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf  
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Erstellt: Februar 2014